



köhlerwoodcap

TECHNISCH MERKBLAD RAPIDOX RENOVATIEPASTA

<p>ALGEMEEN</p> <p>Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy plamuur, voor het uitvlakken/repareren van kleine beschadigingen e.d, snelle repartie en renovatie van onderdelen, vullend verlijmen van onderdelen. Set bestaat uit component A en component B.</p>	<p>APPLICATIESYSTEEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbrengen met plamuurmes. In systeem een minimale droogtijd van 30 minuten tussen de lagen; als oppervlakte voorbehandeling altijd schuren. • Overtollig materiaal direct verwijderen. • Voor applicatie van verfsysteem eerst schuren.
--	--

<p>EIGENSCHAPPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplosmiddelvrij • Krimp vrij • Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën. • Mengbaar 1 : 1 • Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen. • Schuurbaar na 30 minuten. • Uitstekende hechting op diverse ondergronden. • Goed overschilderbaar na ca. 30 min. <p>ONDERGRONDCONDITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout. • Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, dit vooraf meten. • Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof. • Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen. 	<p>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking. • Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie. • Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A en B met behulp van het doseerapparaat. • Meng beide componenten tot een egale kleur wordt verkregen. • Het product mag niet verdund worden. • Na gebruik gereedschap reinigen met kwastverdunding EP/Spuitverdunding EP. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen. • Neem in geval van twijfel altijd contact op uw dealer of Kohlerwoodcap
--	--

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Component A Component B	Verwerkingstijd	Gemengd product bij 20°C ca. 7-8 minuten
Verpakking	Kunststof koker comp.A: 100 ml. Kunststof koker comp.B: 100 ml.	Uitharding	Ca. 30 minuten
Vaste stof %	100% vol.%	Verwerkingstemp.	Niet <5° en >30°C verwerken
Dichtheid Gemengd prod.	1,3 kg/dm ³	Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot maximaal 9 maanden.
Vlampunt	100°C	Voorzorgsmaatregelen	Tijdens gebruik ventileren. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en schoeisel.
Mengverhouding	Component A 1 deel Component B 1 deel		
Uiterlijk	Component A : crème/wit Component B Gemengd product		

Köhlerwoodcap, Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam. tel.: 010-2780880 fax: 010-2780881 info@kohlerwoodcap.nl